

Naturformsand - T470

Chemische Analyse

SiO ₂	77,0 %
Al ₂ O ₃	12,0 %
TiO ₂	0,8 %
Fe ₂ O ₃	4,5 %
CaO	1,0 %
MgO	1,5 %
K ₂ O	2,4 %
Na ₂ O	0,8 %

Siebanalyse

< 125 µm	98,0 %
< 63 µm	95,0 %
< 40 µm	9,0 %

Weitere Daten

Feuchtigkeit	erdfeucht / <1 %
Dichte	2,6 g/cm ³
Schüttdichte	0,65 g/cm ³
pH-Wert	6-7
Plastizität bei 23% Anmachwasser	13 mm
Brennfarbe	rot

Lieferform

Erdfeucht
Pulver

Verpackung

lose
Big-Bag
25kg-Papiersäcke